



Вещество Олеокс 7 представляет собой прозрачную жидкость желтовато-коричневого цвета. В составе средства нет механических примесей.

Основу веществу составляет смесь полиоксиэтиленовых эфиров олеиновой кислоты.

Использоваться Олеокс 7 может в качестве основного компонента в составе различных авиажных препаратов, средство незаменимо при производстве аэрозолей.

Производство текстильно-вспомогательного вещества Олеокс 7 осуществляется в строгом соответствии с ТУ 6-14-286-78.

Упаковывается Олеокс 7 в стальные бочки первого и второго типа (в бочки второго типа вставляется специальный двойной мешок-вкладыш) вместимостью от 100 до 200 кубических дециметров. По желанию потребителя мы можем упаковать средство в другую тару.

Хранить Олеокс 7 следует в закрытых складских помещениях, в прохладном и сухом месте, недоступном для солнечных лучей. Бочка, в которой хранится данное поверхностно-активное вещество, должна быть плотно закрыта.

Техническая консультация

Назначение: в качестве составной части авиажных препаратов и в производстве пластизолов.	
Состав: смесь полиоксиэтиленгликолевых эфиров олеиновой кислоты	
Внешний вид: прозрачная жидкость желтовато-коричневого цвета без механических примесей	
Упаковка: в стальные бочки вместимостью 200 дм ³ с двойным полиэтиленовым мешком-вкладышем; полиэтиленовые бочки вместимостью 200 дм ³	
Общие характеристики	
Мин. партия	190

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ед изм	кг
ГОСТ, ТУ	ТУ 6-14-286-78

Техническая консультация

Наименование показателей	Нормы
Число омыления, мг КОН/г, в пределах	95-105
Йодное число, г I ₂ /100г в пределах	43-52
Водородный показатель (рН) водной эмульсии с массовой долей 5%, не более	8,5

По вопросам приобретения **олеокса 7** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов