



Композиция органосиликатная

ТУ 84-725-78

Область применения

Композиция предназначена для создания антикоррозионного, термостойкого покрытия, для защиты металлических конструкций, технологического оборудования (высокотемпературные линии связи – тензорезисторы) и сооружений

Описание композиции и покрытия на его основе

- Высокие антикоррозионные свойства
- Высокая стойкость к ультрафиолету и выгоранию цвета
- Температура эксплуатации от минус 60 до плюс 500 °С
- Электроизоляционные свойства покрытия
- Высокая технологичность и простота в нанесении
- Ремонтопригодность после проведения монтажа
- Цвет: зеленый, светло-серый, серый, черный

Основные характеристики

- Покрытие – матовое
- Массовая доля нелетучих веществ – 58 %
- Толщина покрытия (по сухому слою) – 100-200 мкм
- Расход¹ на 100 мкм (по сухому слою) – 350 г/м²
- Минимальное время выдержки покрытия до нанесения следующего слоя при распылении, не менее, чем:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Техническая консультация

Температура при нанесении, °С	— 20	0	20
Время выдержки, мин.	120	90	60

- Максимальное время выдержки покрытия до проведения полимеризации по режиму горячего отверждения не более 7 суток
- Температура нанесения от минус 30 до плюс 35 °С
- Покрытие на основе композиции ОС-82-01 – горячего отверждения (минимальная температура отверждения покрытия 250-270 °С)

¹ Расход без учета технологических потерь, зависящих от способа нанесения, степени распыла, применяемого оборудования, квалификации рабочих, характеристики поверхности.

По вопросам приобретения ОС-82-01 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов