Применяются для:

- контровки и герметизации неразборных резьбовых соединений,
- неразъемных гладких (фланцевых) соединений,
- неразъемных цилиндрических соединений,
- для уплотнения неразъемных беспрокладочных и прокладочных (комбинированных) соединений, работающих в жидких и газообразных средах, подвергающихся в процессе эксплуатации воздействию ударных нагрузок и вибрации при повышенных температурах и в агрессивных средах.

Герметик наносят на место соединения с помощью капельницы флакона, кисти или специального дозатора.

Техническая консультация

Характеристики

Марка анаэробного материала	Цвет	Вязкость, мПа*с	Предел прочности при отвинчивании через 5 ч, МПа	Предел прочности при отрыве, МПа	Температурный диапазон эксплуатации, °С
Анатерм-103	Бесцветный	900 — 1400	—	25 — 35*	-60...+150
Анатерм-104	желтый	2000 — 2500	—	20 — 30	-60...+150
Анатерм-111	зеленый	2000 — 3000	10 — 15	20 — 35*	-60...+150
Анатерм-112	зеленый	500 — 1000	10 — 15	20 — 30*	-60...+175
Анатерм-105					
компонент А	красный	2000 — 2500	—	30- 35	-60...+150
компонент Б	зеленый				
Анатерм-110					

компонент А	красный	400 — 1200	—	25 — 35	-60...+150
компонент Б	синий				
Квант-401	слабоокрашенный	1000 — 2000	—	20 — 25**	-40... +80

По вопросам приобретения Анатерм-105 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: