

**Назначение:**

для склеивания плоских и цилиндрических соединений, а так же для герметизации пор, трещин, для ликвидации раковин, выбоин, неровностей на горизонтальных и вертикальных поверхностях, восстановления эмалированных поверхностей вне контакта с пищевыми продуктами. Клей-компаунд высокой прочности анатерм 203 отверждается при комнатной температуре. Ускоренный высокопрочный клей-компаунд анатерм 203 предназначен для ремонта и восстановления деталей и узлов машин и механизмов, транспортных средств и металлоконструкций в условиях эксплуатации и ремонта. Клей-компаунд применяют при ремонте корпусных чугунных деталей тракторов, автомобилей, имеющих трещины или пробоины, течей радиаторов, систем отопления, трубопроводов, бензобаков, трещин блоков цилиндров, крышек, фланцевых соединений. Собранные узлы имеют химическую и термическую устойчивость к нефтепродуктам, газам, растворам кислот и щелочей.

**Аналоги:**

анатерм 203 идентичен Loctite 3473

**Особые свойства:**

Благодаря пастообразной консистенции клей-компаунд анатерм 203 используется на вертикальных и потолочных поверхностях и может наноситься слоями любой толщины и конфигурации. анатерм 203 обладает высокой механической прочностью

**Технические характеристики**

- Соотношение компонентов по весу: основа(А)/отвердитель(В) — 17/1
- Диапазон температур: от -200 до +150 °С (кратковременно до 200)
- Время полимеризации анатерм 203: При температуре 20-25°С — через 24 часа (полное отверждение через 48 часов), при 60°С — через 2 часа, при 100°С — через 1 час
- Жизнеспособность смеси: не более 50-60 мин.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- Предел прочности при сдвиге: 30-40 МПа
- Срок хранения: 1 год

По вопросам приобретения Анатерм-203 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: