



 Церезин 80Э — это воскообразные вещества, смесь твердых углеводородов. производятся такие смеси из различного нефтяного сырья кислотной контактной очисткой. Церезин 80Э используется исключительно в электронной промышленности.

Церезин 80Э обладает такими физико-химическими и физико-механическими свойствами:

- внешний вид – воскообразное вещество белого или светлого желтого цвета, без вкуса и запаха;
- температура плавления – 65-88°C;
- высокая химическая стойкость к кислотам и щелочам;
- температура каплепадения – 80-85°C;
- пенетрация 0,1 мм – не более 16 мм;
- не растворяется в воде и этаноле, но растворяется в бензоле;
- доля массовая примесей механических – 0,02%;
- вода, щелочи и водорастворимые кислоты отсутствуют;
- доля массовая золы – 0,02%;
- температура кипения – в пределах 400°C;
- температура вспышки – в пределах 250°C;
- кислотное число — не более 0,06 мг КОН на 1г церезина.

Нормы наличия в церезинах механических примесей, золы, щелочей и водорастворимых кислот должны быть обеспечены технологией производства в соответствии с принятыми отраслевыми стандартами.

Церезины, в зависимости от применения и каплепадения могут делиться на марки – 65,70,75,80,80Э. Вещества разных марок применяются для производства кремов, помад, вазелинов, смазок, свечей, вощеной бумаги. Церезины также используются для изготовления изоляционных материалов, которые применяются в электротехнике, радиотехнике, гальванопластике. Также церезины используют, как компонент для производства пропиток упаковочных бумаг, пластичных смазок, оболочек сыров, для антикоррозионной защиты в автомобильной промышленности.

Применяя в работе церезин 80Э необходимо использовать индивидуальные средства защиты. В помещениях, где проводится работа, должна быть установлена приточно-вытяжная вентиляция, контакт с открытым огнем не допускается. В случаях возгорания церезинов, можно применять любые средства пожаротушения.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Церезин 80Э

Эти вещества принимают партиями. Партией принято считать любые количества однородного по показателям вещества, которое оформлено одним документов о качестве. Для подтверждения качественных параметров вещества проводят специальные испытания, регламентированные отраслевым стандартом. При несоответствии качеству хотя бы одного из показателей проводятся повторные испытания, результаты которых распространяются на всю партию.

По вопросам приобретения **церезина 80Э** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов