



Область применения:

Клей холодного отверждения для склеивания теплостойких неметаллических материалов, работающих в малонагруженных узлах изделий при температуре от минус 60 до плюс 500 °С, между собой и с углеродистыми и коррозионностойкими сталями и титановыми сплавами.

Разработчик(и):

ФГУП «ВИАМ»

Изготовитель(и):

ФГУП «ВИАМ»

Основная информация

Рекомендуется для склеивания теплостойких неметаллических материалов, эксплуатирующихся в малонагруженных узлах изделий в интервале температур от минус 60 до плюс 500 °С, между собой и с углеродистыми, нержавеющими сталями и титановыми сплавами. Клей может эксплуатироваться при 200 °С в течение 20 ч, обеспечивая газонепроницаемость клеевого шва, и при 500 °С – кратковременно.

Технические характеристики

прочность при сдвиге (сталь 30ХГСА) при температуре 20 °С, МПа, не менее – 13,70; прочность при сдвиге (сталь 30ХГСА) при температуре 200 °С, МПа, не менее – 1,47.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Клей ВК-58

[Техническая консультация](#)

Нормативная документация

Вид документа:	Обозначение:	Наименование:
Технические условия (ТУ)	ТУ 1-595-14-1149-2010	Клей ВК-58

По вопросам приобретения клей ВК-58 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов