



Мастика 51-г-7ж – это невысыхающая мастика, приготовленная на основе низкомолекулярного полиизобутилена марок П-20 или П-20С.

Мастика 51-г-7ж применяется в автотракторной промышленности, чтобы уплотнять и герметизировать сварные швы, ребра жесткости и другие металлические сочленения кузовов, и для герметизации металлоконструкций, которые эксплуатируются в пределах температурных колебаний – от минус 60°С, до плюс 90°С.

Мастика 51-г-7ж изготавливается по принятым государственным стандартам и должна соответствовать таким техническим параметрам:

- внешний вид – масса однородная, цвет — от серого до коричневого;
- доля массовая сухого вещества составляет не менее 98%;
- плотность — не более 1560 кг/м;
- пенетрация — 0,1 мм — 105 ± 25 ;
- термостойкость в течение 2 ч, при температуре 140°С при которой не допускается отслоение вещества от поверхности грибка;
- при воздействии лакокрасочных покрытий, при температуре 140°С в течение (60 ± 2) мин не допускают вспучивания или стечения эмали, воронкообразные образования допускаются;
- прочность связи с металлом при отрыве — не менее 0,030 МПа.

Мастики выпускаются в виде жгутов диаметром 10-12 мм (по согласованию с потребителем диаметр может быть другим), мастика 51-г-7ж — в виде непрофилированных кусков.

Мастики таких марок при изготовлении комплектуются партиями не менее 400 килограмм. При поставке материал должен содержать документ о качестве произведенного вещества, с таким перечнем информации: название предприятия и его товарный знак, номер партии, условное обозначение мастики, дата выпуска, количество мест в данной партии, массу (в кг) нетто и брутто, результат проведенного испытания, штамп технического контроля. Чтобы подтвердить качество изделия, из партии отбирают часть упаковок для приемосдаточных испытаний.

Мастики марок 51-Г-7 используют при температуре окружающей среды – без предварительного разогрева от плюс 5°С. Если использовать данное вещество при более низких температурах, его необходимо разогревать до температуры плюс 23°С. Перед нанесением вещества на поверхности герметизируемых участков они должны быть очищены от следов минеральных масел, влаги и различных загрязнений тампоном, смоченным в ацетоне или



Мастика 51-г-7ж

нефрасе. Площадь очищаемой поверхности должна быть больше 30-40 см с каждой стороны нанесения мастик. Наносить на влажную поверхность данные составы не рекомендуют.

По вопросам приобретения **мастики 51-г-7ж** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов