



Мастика битумная 1 – это композитная смесь на основе битумов нефтяных и различных наполнителей. Мастика битумная 1 применяется в различных сферах промышленности и строительства — для пломбирования блоков электрических машин, радиоэлектронной аппаратуры и бытовых приборов.

**Битумные мастики применяются для проведения различных гидроизоляционных работ в строительстве.**

Этот материал на основе битумов, битумно-полимерных, латексных, эмульсионных смесей.

**Мастики по вяжущему веществу подразделяются на:**

- битумные;
- битумно-полимерные;
- битумно-резиновые;
- безбитумные (полимерные);
- дегтевые.

**По температуре мастики делят на:**

- горячие, на основе битума;
- горячие битумно-резиновые;
- горячие битумно-полимерные.

Это смесь расплавленных битумов с наполнителем, пластификатором или машинным маслом. Они применяются для наклеивания рубероидов и других кровельных материалов, так как данный материал обладает морозостойкостью, эластичностью, теплостойкостью, отличной склеивающей способностью.

Мастика битумная 1 и другие марки этого материала изготавливаются с разным содержанием компонентов, в зависимости от свойств примененного битума. Во время приготовления вещества, ее непрерывно помешивают, в пределах таких температур – в полевых условиях – 180-200°C, в заводских условиях 200-230°C. Время приготовления может колебаться от полутора до четырех часов. Необходимые наполнители добавляют в частично обезвоженный и расплавленный битум в разрыхленном и просушенном виде. Пластификаторы вводятся перед окончанием варки этого вещества, перемешивая тщательно смесь до однородного состава.

**Наполнители, которые применяются для приготовления различных марок битумных мастик, (в том числе мастика битумная 1):**

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- волокнистые — асбест хризолитовый, пыль асбестовая, сечка стекловолокна, коротковолокнистая шелковата, торфяная крошка;
- пылевидные – порошки известняка, талька, доломита, кирпича, отходы мрамора, гипс, угольная пыль, трепел;
- комбинированные – различные соотношения пылевидных и волокнистых компонентов (как правило, соотношение составляет 1,5:1, в горячей смеси пылевидных наполнителей может быть в пределах 25%, волокнистых – 10%, комбинированных -20%), перед применением их следует разогреть;
- резиновые – добавление каучука или латекса понижает вязкость и снижает температуру до 105°С.

Чтобы купить **Мастика битумная** и получить подробную консультацию по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора, просим Вас обратиться к менеджерам: