



Жидкость Стеол-М — это композитное вещество из спирта этилового, глицерина, антикоррозионных добавок и воды. Изготавливается по отраслевым стандартам, широко используется в различных видах промышленности.

Но, в основном, жидкости «Стеол-М» предназначены для заполнения различных гидравлических устройств.

Жидкость Стеол-М содержит такие компоненты:

дистиллированный глицерин высшего сорта;

- технический этиловый ректификованный спирт;
- хромовокислый калий;
- диэтиламин фосфорнокислый;
- гидроокись калия или натрия;
- дистиллированная вода, с концентрацией хлоридов – до 0,02 мг/дм³.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Жидкость «стеол-м»

Параметры

Жидкость Стеол-М должна соответствовать таким физико-химическим показателям:

- доля массовая глицерина - 44,9-47,7%;
- доля массовая спирта этилового - 8,7-19,7 %;
- плотность — 0,084-1,108 г/см³;
- доля массовая золы - в пределах 1,9%;
- доля массовая хрома - 1,5-,7%;
- доля массовая щелочи - 0,08-0,13%;
- доля массовая хлора - в пределах 0,002%;
- доля массовая железа - до 0,01%;
- доля массовая фосфорнокислого диэтиламина - 0,5-0,3%.
- температура вспышки в закрытом тигле - 25°C, в открытом тигле - 32°C;
- температура самовоспламенения - 480°C, пределы самовоспламенения 25-51°C.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



Техника безопасности при работе с жидкостью «Стеол-М»:

- 1) вещество относится к классу опасных при высокой температуре, легковоспламеняющихся;
- 2) в местах хранения или разлива вещества не применять открытый огонь;
- 3) все работы проводить в специально оборудованных помещениях, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией;
- 4) для пожаротушения применяют воздушно-механические пены, газовые огнегасительные составы, тонкораспыленную воду;
- 5) попадание вещества внутрь человеческого организма или в глаза не допускается;
- 6) при работе с веществом необходимо применять индивидуальные средства защиты.

Жидкость Стеол-М должна быть упакована в стеклянную посуду или металлические контейнеры с полимерным покрытием. Бутыли с жидкостью «**Стеол-М**» должны быть герметично закупорены – притертыми стеклянными, закручивающимися полиэтиленовыми или деревянными пробками. При экспорте жидкости «**Стеол-М**» в жаркие страны полиэтиленовые пробки не используются. Стеклянные бутылки помещают в деревянный ящик с обрешеткой. Транспортная маркировка производится согласно отраслевому стандарту и включает наименование производителя, название продукта, номер партии, дату изготовления и пр.

По вопросам приобретения **жидкости Стеол-м** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Жидкость «стеол-м»

(495)-790- 14-52;

;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов