



ОТ-1 ткань

арт. 2380 Структура нити: Пряжа хлопчатобумажная 25 текс x 4 или 34 текс x 3

#### Техническая консультация

|                                                                                                                           |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Ширина, см:                                                                                                               | 140±2, 107±1,5 |
| Поверхностная плотность (масса 1м кв.) г/м.кв.                                                                            | 285±10         |
| Число нитей на 10 см по основе:                                                                                           | 130±2          |
| Число нитей на 10 см по утку:                                                                                             | 124±3          |
| Разрывная нагрузка полосы ткани размером 50 x 200 мм (кГс), не менее (по основе):                                         | 78             |
| Разрывная нагрузка полосы ткани размером 50 x 200 мм (кГс), не менее (по утку):                                           | 85             |
| Удлинение при разрыве полосы ткани размером 50x200 мм, % при выработке ткани на автоматических ткацких станках по основе: | 22+_3          |
| Удлинение при разрыве полосы ткани размером 50x200 мм, % при выработке ткани на автоматических ткацких станках по утку:   | 15±3           |
| при выработке на станках типа СТБ по основе:                                                                              | 20±3           |
| при выработке на станках типа СТБ по утку:                                                                                | 17±3           |
| Толщина ткани, мм                                                                                                         | 0,72±0,05      |
| ТУ 17 РСФСР 18-6776-89                                                                                                    |                |

**Ткань предназначена для изготовления клиновых ремней.**

По вопросам приобретения ОТ-1 и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджеру:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ОТ-1 ткань

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и  
подбора аналогов