

**бис-(N, N'-диметилкарбамид)-дифенилметан**

Техническая консультация

Физико-химические свойства:	Порошок белого цвета. Температура плавления, «С, не ниже 217 Массовая доля воды и летучих веществ, %, не более 1
Применение:	Латентный отвердитель эпоксидных смол в производстве пленочных кле-ев, порошковых и таблетированных компаундов. Ускоритель отверждения эпоксидных смол. Температура отверждения 120°С.
Упаковка:	Картонные навивные барабаны или мешки полипропиленовые со вставленными внутрь полиэтиленовыми мешками-вкладышами. Масса нетто — 20 кг.
Хранение:	В крытых складских помещениях при температуре не выше 30 °С.

По вопросам приобретения отвердитель 9 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов