



Отвердитель для эпоксидных смол и композиций 40 АГ-16

Область применения

Широкое применение отвердитель 40АГ-16 нашел в ракетно-космической отрасли, судостроении.

Техническая консультация

Технические характеристики

ТУ 2494-430-00209349-2016	
Применение	Для холодного и горячего отверждения эпоксидных смол и композиций на их основе
Цвет, вид	Жидкость от светло-коричневого до черного цвета
Аминное число (в пересчете на азот), %, не менее	16,0
Режим отверждения	1 цикл: 12 ч при t= 20°C 2 цикл: 6 ч при t= 100°C
Гарантийный срок хранения	6 месяцев

Условия хранения

Отвердитель в таре изготовителя хранят в крытых складских помещениях при температуре не более 30°C в местах, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

Кристаллический осадок, образующийся при хранении, не является признаком брака.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Отвердитель для эпоксидных смол и композиций 40 АГ-16

По вопросам приобретения отвердителя для эпоксидных смол и композиций 40 АГ-16 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов