



Отвердитель ДТБ-2, Л-18, Л-19, Л-20, ПО-300

Отвердитель ДТБ-2

Представляет собой продукт бутилметакрилата с диэтилентриамином.

Используется для получения низковязких эпоксидных композиций для покрытий и пропитки, а также в качестве регулятора вязкости и жизнеспособности эпоксидных композиций.

[Техническая консультация](#)

Показатели качества:

Наименование показателя	Норма
Внешний вид и цвет	Низковязкая темно-окрашенная жидкость
Массовая доля титруемого азота, %, в пределах	10,0 - 15,0
Время желатинизации при 50°C, мин., в пределах	50 — 130

Жизнеспособность 8 часов при 20°C.

Рекомендуемые режимы отверждения для композиции, содержащей 40 - 45 масс.ч.ДТБ-2 и 100 масс.ч. эпоксидной смолы ЭД-20 (21% эп.групп):

1.Типовой режим: 24 часа при (20-25)°C.

2.Режим, применяемый для придания изделиям 24 часа при (20-25)°C+5 часов.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Отвердитель ДТБ-2, Л-18, Л-19, Л-20, ПО-300

Улучшенных физико-механических характеристик при 80°.

Отвердитель для эпоксидных смол Л-18

Низкомолекулярные полиаминамиды (олигоамиды) являются нетоксичными отвердителями и пластификаторами эпоксидных смол и соединений, содержащих эпоксидные группы, обеспечивают пластификацию на молекулярном уровне.

Назначение: Применяются для холодного и горячего отверждения эпоксидных смол, а также в качестве пластифицирующих агентов эпоксидных смол при изготовлении заливочных компаундов, клеев и связующих для стеклопластиков.

Используются в электротехнической, приборостроительной и электронной промышленности, для изготовления связующих для армированных пластмасс.

[Техническая консультация](#)

Характеристики:

Наименование показателей	Норма
Внешний вид	Однородная прозрачная вязкая жидкость от желтого до темно-коричневого цвета

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Отвердитель ДТБ-2, Л-18, Л-19, Л-20, ПО-300

Аминное число, Нсl/г вещества	
Условная вязкость, С, при 20°C	
Динамическая вязкость	10-50 Па·с

Отвердитель для эпоксидных смол Л-19

Низкомолекулярные полиаминамиды (олигоамиды) являются нетоксичными отвердителями и пластификаторами эпоксидных смол и соединений, содержащих эпоксидные группы, обеспечивают пластификацию на молекулярном уровне.

Отвердитель для эпоксидных смол Л-20

Низкомолекулярные полиаминамиды (олигоамиды) являются нетоксичными отвердителями и пластификаторами эпоксидных смол и соединений, содержащих эпоксидные группы, обеспечивают пластификацию на молекулярном уровне.

Назначение: Применяются для холодного и горячего отверждения эпоксидных смол, а также в качестве пластифицирующих агентов эпоксидных смол при изготовлении заливочных компаундов, клеев и связующих для стеклопластиков. Используются в электротехнической, приборостроительной и электронной промышленности, для изготовления связующих для армированных пластмасс.

Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Отвердитель ДТБ-2, Л-18, Л-19, Л-20, ПО-300

Характеристики:

Наименование показателей	Норма
Внешний вид	Однородная прозрачная вязкая жидкость от желтого до темно-коричневого цвета
Аминное число, Нсl/г вещества	175-220
Условная вязкость, С, при 20°C	15-85
Динамическая вязкость	5-25 Па·с

Отвердитель По-300

Техническая консультация

Наименование показателей	Норма
Условная вязкость 60% раствора смолы в ксилоле по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм при температуре (20,0±0,5) С,с	20-30
Аминное число, мг КОН/г	280-310
Массовая доля свободного амина,%	1-4

По вопросам приобретения **отвердителей ДТБ-2, Л-18, Л-19, Л-20, ПО-300** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов