



Отвердитель латентный для эпоксидных смол ИНПАДЭК-4АС

Отвердитель латентный Инпадэк-4АС применяют для отверждения эпоксидных смол в тепло- и электропроводящих клеевых составах, предназначенных для приклеивания интегральных схем к подложкам, а также в заливочных компаундах, применяемых в микроэлектронике. Допускается применение отвердителя с эпоксидиановыми и азотсодержащими эпоксидными смолами.

Преимущества

Отвердитель представляющий собой смолу, что обеспечивает удобное совмещение с жидкими эпоксидными смолами.

Область применения

В микроэлектронике Инпадэк-4АС применяется как компонент клеев, в том числе токопроводящих и теплопроводящих, а также заливочных компаундов. Клеевые системы могут выдерживать кратковременные нагревы до 300°C.

Техническая консультация

Технические характеристики

ГУ-2494-509-00209349-2013	
Применение	Для эпоксидных смол в тепло- и электропроводящих клеевых составах; заливочные компаунды
Цвет, вид	Смола от светло-желтого до коричневого цвета
Динамическая вязкость при температуре 25-26°C, Па•с	5-40
Время гелеобразования при 175°C, с (смола УП 643)	60-180
Режим отверждения	1 ч при 120°C; 1 ч при 150°C. Объем заливки не более 1 см ³
Динамическая вязкость при температуре (25±1) °C, Па•с	5-40
Время гелеобразования при температуре (175±1) °C, с	60-180

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Отвердитель латентный для эпоксидных смол ИНПАДЭК-4АС

Гарантийный срок хранения	6 месяцев
---------------------------	-----------

По вопросам приобретения отвердителя латентного для эпоксидных смол ИНПАДЭК-4АС и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов