



Отвердитель полиэтиленполиамин

Полиэтиленполиамины — сырье для производства активной основы ингибиторов коррозии, эпоксидных компаундов, аминоксодержащих смол, отвердителей эпоксидных смол холодного и горячего отверждения, лаков и красок, моющих и дезинфицирующих препаратов, присадок различного назначения.

Техническая консультация

Технические требования:

ТУ 2413-357-00203447-99

Наименование показателей	Норма
Внешний вид и цвет — жидкость от светло-желтого до темно-бурого цвета без механических включений, допускается зеленоватая окраска продукта	
Массовая доля воды, %, не более	2,0
Наличие хлор-иона, %, не более	отсутствие
Массовая доля минеральных примесей, %, не более	0,2
Массовая доля азота, титруемого кислотой, % не менее	19,5-22
Массовая доля фракции, отгоняемой при остаточном давлении 1,3 кПа (10 мм.рт.ст.) в температурных пределах:	
— до 75 оС, %, не более	1,0
— от 75 до 200 оС, %, не менее	23,0
Массовая доля кубового остатка, кипящего выше 200 оС, %, не более	65-75

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Отвердитель полиэтиленполиамин

Условия хранения:

ПЭПА должны храниться в плотно закрытой таре в закрытых складских помещениях при температуре окружающей среды. При замерзании бочки и цистерны с продуктом нужно разогреть в отапливаемых помещениях до полного оттаивания. Температура ПЭПА после разогрева не должна превышать +25 оС. Не допускается разогрев паром.

Не допускается совместное хранение с окислителями, кислотами, эпихлоргидрином.

Гарантийный срок хранения:

Два года со дня изготовления.

По вопросам приобретения **отвердителя полиэтиленполиамин** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов