



Отвердитель УП 0633 М марки А

Состав: Продукт конденсации диэтилентриамина и нитрила акриловой кислоты

Применение: Для отверждения эпоксидных смол.
Модифицирующая добавка при отверждении эпоксидных смол аминами.

При получении материалов конструкционного, электроизоляционного и строительного назначения

Физико-химические свойства:

Прозрачная жидкость

Цвет по бихроматной шкале, не более 11,0
Массовая доля титруемого азота, % 24,0 - 27,0
Динамическая вязкость при $(25 \pm 0,2)^{\circ}\text{C}$, Па • с, не более 0,1

Упаковка: Бочки стальные тонкостенные для химических продуктов. Бочки полимерные.
Масса нетто не более 200 кг.

Хранение: В крытых складских помещениях при температуре от +5 до +35°C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов в условиях, предохраняющих от воздействия влаги и прямых солнечных лучей.

По вопросам приобретения **Отвердитель УП 0633 М марки А** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов