



П-хинондиоксим

Применение: Ингибитор полимеризации мономеров

Физико-химические свойства:

- Мелкокристаллический комкующийся порошок от светло-серого до серовато-коричневого или темно-серого цвета.
- Растворим в концентрированных водных растворах щелочей, спиртах, эфире и ацетоне, трудно растворим в воде.
- Температура плавления (с разложением), °C 238-240
- Массовая доля, %:
 - п-хинондиоксима в пересчете на сухой продукт, не менее 93,0
 - п-хинонмонооксима в пересчете на сухой продукт, не более 7,0
 - остатка после прокаливании в пересчете на сухой продукт, не более 0,2
 - летучих примесей, не более 20,0

Упаковка:

Барабаны картонные навивные со вставленными
внутри полиэтиленовыми мешками-вкладышами.

Масса нетто

до 50 кг.

Хранение:

В закрытых складских помещениях, предназначенных для хранения огнеопасных продуктов.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



П-хинондиоксим

По вопросам приобретения П-хинондиоксим и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов