



Полиамид Гроднамид ПА6-Л-211-311 производится ООО «Компания кондор» по ТУ РБ 500048054.019-2003 и представляет собой композицию на основе базовой марки молиамида 6 в которую введены специальные модифицирующие добавки , которые улучшают литьевые свойства полиамида, повышают технологичность переработки.

Показатель текучести расплава составляет 40-55 г/10 мин в следствии этого материал может быть использован для изготовления тонкостенных изделий. Эта композиция имеет широкое распространение в различных отраслях промышленности: автомобилестроении, машиностроении, электротехнической, приборостроении.

Температура переработки составляет 230-260С градусов но не более 290С градусов. Материал производится естественного цвета и может быть окрашен в массу в цвет заказчика. Он выпускается в мешках по 30 кг . Может быть уложен в полеты. Перевозится закрытым транспортом. Данная композиция может быть переработана вторично при этом необходимо контролировать влажность и количество вторичного сырья.

Техническая консультация

Технические характеристики:

1	Внешний вид	Неокраш.гран
2	Массовая доля гранул размером 2-5 мм %	99
3	Массовая доля воды, %	0,2
4	Относительная вязкость, отн.ед.	3,27
5	Массовая доля экстрагируемых веществ, %	0,7
6	Массовая доля непроцуренных гранул длиной свыше 5.мм до 20мм, %	0
7	Прочность при растяжении, МПа	69
8	Ударная вязкость по Шарпи на образцах с надрезом, кДж/м ²	11
9	Показатель текучести расплава, (320С, диаметр капилляра 2,095мм, нагрузка 2.16 кгс) г/10мин	7

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ПА6-211-311

По вопросам приобретения **Полиамид ПА-6-120-321** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов