



Область применения:

Применяется в качестве листового прокладочного материала для уплотнения фланцевых соединений, работоспособного в среде воздуха до 300 °С, топлива ТС-1 до 100 °С и масел от 120 до 150 °С.

Разработчик(и): ФГУП «ВИАМ»

Основная информация о товаре

Паронит ВП-2 представляет собой композицию на основе фторорганического каучука, наполненного асбестом, а также прочими технологическими добавками. Предназначена для изготовления листового прокладочного материала, работоспособного: в среде воздуха при температуре до 300°С; топлива ТС-1 – при температуре до 100°С; масла Б-ЗВ – до 150°С; масла ВНИИНП-50-1-4Ф – до 150°С; жидкости 7-50с-3 – до 150°С; масла ВНИИНП-7 – до 120°С; смазки ЦИАТИМ-221 – до 125°С. Паронит ВП-2 работоспособен в условиях Крайнего Севера и тропического климата.

Технические характеристики

Условная прочность при растяжении, МПа, не менее: в поперечном направлении — 12; в продольном направлении — 32; Плотность, г/см³ 2,1-2,3; Увеличение массы в среде топлива ТС-1, %, не более 20.

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Паронит марки ВП-2

Нормативная документация

Вид документа:	Обозначение:	Наименование:
Технические условия (ТУ)	ТУ 38 114530-97	Паронит марки ВП-2

По вопросам приобретения Паронит марки ВП-2 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов