

**Паронит ПМБ — применение:**

Паронит ПМБ применяют в виде прокладок различных размеров и конфигураций для уплотнения плоских разъемов неподвижных соединений типа “гладкие” — с давлением рабочей среды не более 4МПа, “шип-паз”, “выступ-впадина” сосудов, аппаратов, насосов, арматуры, трубопроводов, компрессоров, двигателей внутреннего сгорания и других агрегатов. Параметр шероховатостей уплотняемых поверхностей Rz должен быть не более 40 мкм.

Паронит ПМБ — производство:

Паронит ПМБ работоспособен в районах с умеренным, тропическим и холодным климатом до минус 60 0С. Для работы в условиях тропического климата паронит ПМБ изготавливают с применением фунгицидов.

[Техническая консультация](#)

Толщина, мм	Назначение и область применения паронита ПМБ		
	Среда	Максимально допустимые значения	
		Т, оС	Р, МПа
0,4	Рассолы	-40 +50	10,0
0,5	Коксовый газ	490	6,4
0,6	Кислород и азот газообразный	150	5,0
0,8	Сжиженные и газообразные углеводороды	-40 + 100	2,0
1,0	Расплав воска	300	3,0
1,5	Легкие нефтепродукты (гайзоль, рефлюкс, бензин, керосин)	300	3,0
2	Тяжелые и легкие нефтепродукты (соляр, дизельное топливо, мазут, парафин, гудрон, асфальт, битум)	300	3,0
2,5	Масляные фракции (дизельное, автомобильное, турбинное)	300	3,0
3	Масляные фракции (дизельное, автомобильное, турбинное)	300	3,0

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (телефон), 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99

Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и

подбора аналогов



Паронит ПМБ (паронит маслобензостойкий)

Сжимаемость при давлении 35Мпа	5-16%
Восстанавливаемость после снятия давления 35Мпа, не менее	40%
Плотность	1,5-2,0 г/см3

По вопросам приобретения **Паронит ПМБ (паронит маслобензостойкий)** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов