



Паронит ПОН — применение:

Паронит ПОН (паронит общего назначения) применяют в виде прокладок различных размеров и конфигураций для уплотнения плоских разъемов неподвижных соединений типа “гладкие”- с давлением рабочей среды не более 4МПа, “шип-паз”, “выступ-впадина” сосудов, аппаратов, насосов, арматуры, трубопроводов, компрессоров и других агрегатов. Параметр шероховатостей уплотняемых поверхностей Rz должен быть не более 40 мкм.

Паронит ПОН — производство:

Паронит ПОН Б работоспособен в районах с умеренным, тропическим и холодным климатом до минус 60 0С. Для работы в условиях тропического климата паронит ПОН Б изготавливают с применением фунгицидов.

[Техническая консультация](#)

Назначение и область применения паронита ПОН			
Толщина, мм	Условия среды для применения паронита пон	Максимально допустимые значения	
		T, оС	P, МПа
0,4	Вода перегретая пресная	+450	6,4
0,6	Пар насыщенный и перегретый	+450	6,4
0,8	Воздух	-50	1,0
1		+100	
1,5	Сухие нейтральные и инертные газы	-50	6,4
2		+450	
3	Аммиак жидкий и газообразный	-40	2,5
3,5		+200	
4	Водные растворы солей	-40	2,5
5		+200	
6	Смазки	-40	2,5
		+200	
	Легкие нефтепродукты (гайзоль, рефлюкс, бензин, керосин)	+200	2,5
	Тяжелые и легкие нефтепродукты (соляр, дизельное топливо, мазут, парафин, битум, асфальт, бутир)	200	2,5

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5565, 5547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Паронит ПОН

Сжимаемость при давлении 35Мпа, не менее	5-15%
Восстанавливаемость после снятия давления 35Мпа	35%
Плотность	1,8-2,0 г/см3

По вопросам приобретения **Паронит ПОН** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов