



Паронит температуростойкий ТП-1

Паронит температуростойкий ТП-1 применяется в качестве мягкого наполнителя в спирально-навитых прокладках, для уплотнения плоских разъемов различных неподвижных соединений насосов, трубопроводов, сосудов, компрессоров и т.д.

Паронит ТП-1 используют для работы в водяной и воздушной среде при температуре до +450 °С.

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики:

Толщина мм.	0,6
Сжимаемость при давлении 35 МПа	8-20%:
Восстанавливаемость после снятия	20%
Плотность г/см ³	1,6

[Техническая консультация](#)

Основные ограничения:

Среда	P, МПа	t, °C
Вода, пар	25.0	+450
Воздух	10.0	+150

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Паронит температуростойкий ТП-1

Транспортировка и хранение:

Паронит ТП-1 следует хранить в закрытых отапливаемых складских помещениях при температуре окружающей среды не выше +35°C. Гарантийный срок хранения паронита — два года с момента его изготовления.

При хранении и транспортировке при температуре ниже 0°C паронит необходимо выдержать 24 часа при комнатной температуре. Установка паронита производится при температуре не ниже 0 °C.

По вопросам приобретения Паронит температуростойкий ТП-1 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов