



Паста 131-435 КГУ тип 5

Предназначена для устранения утечек аммиака в жидком и газообразном состоянии через уплотнительные узлы шаровых кранов.

Техническая консультация

Цвет	серый
Пенетрация без предварительного перемешивания при 20 °С, усл. ед.	180-240
Рабочая температура, °С	от -70 до +150
Коллоидная стабильность (выделенное масло), %, не более	10
Массовая доля воды, %, не более	0,5

По вопросам приобретения Паста 131-435 КГУ тип 5 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов