



Область применения

Паста кремнийорганическая КПД предназначена в качестве вспомогательного изоляционного материала для изоляторов высоковольтных и контактных сетей.

Характеристики

Пенетрация до перемешивания — 180-320 мм х 0,1

Объемное электрическое сопротивление — не менее

-При 20°C — 1014 Ом х см

-При 150°C — 1012 Ом х см

Диэлектрическая проницаемость при 20°C и 1 МГц — не более 3

Электрическая прочность при 20°C и 50 Гц — не менее 15 кВ/мм

Преимущества

Нанесенная на поверхность изолятора Кремнийорганическая паста КПД, благодаря своему гидрофобизирующему действию, предотвращает или уменьшает увлажнение и загрязнение поверхности изолятора. В результате снижается опасность поверхностной утечки тока и короткого замыкания. Влага не растекается по поверхности изолятора, а токопроводящие частицы обволакиваются смазкой и изолируются друг от друга.

По вопросам приобретения Паста кремнийорганическая КПД и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов