



Техническая консультация

Показатели качества

№№, п/п	Наименование показателей	Требования ТУ 6-18-36-85	Результаты анализов
1.	Внешний вид	Бруски круглого или прямоугольного сечения от светло-зеленого до темно- зеленого цвета массой до 2 кг.	
2.	Содержание абразивной компоненты, %, в пределах	65-75	
3.	Содержание органической основы, %, в пределах	25-35	
4.	Шероховатость поверхности после полировки (параметр Rz-высота неровностей профиля по десяти точкам), мкм, не более	0,40	
5.	Полирующая способность, мг/(мин * см ²), не менее	0,1	

Гарантийный срок хранения — 2 года со дня изготовления.

Продукт соответствует требованиям ТУ 6-18-36-85

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



Паста полировальная ПХЗ (ГОИ) № 2

По вопросам приобретения паста полировальная ПХЗ (ГОИ) № 2 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов