



Паста серебросодержащая (П-04-16)

- (массовая доля серебра от 66,0% до 71,0%)
- ТУ 1794-026-00205067-2003

ПРИМЕНЕНИЕ:

- для металлизации заготовок керамических конденсаторов методом вжигания в воздушной среде

УПАКОВКА:

- банки стеклянные темные с полимерным вкладышем
- банки полимерные темные

ТРАНСПОРТИРОВКА:

- любым видом транспорта

Техническая консультация

№ п/п	Наименование показателя	Норма	
		Марка 1	Марка 2
1.	Внешний вид	Однородная суспензия без видимых на глаз крупинок, комков и посторонних включений	
2.	Массовая доля серебра металлического (Ag), % , в интервале	66,0...68,5	68,5...71,0
3.	Условная вязкость, с, в интервале	50...65	65...80
4.	Поверхность вожженного серебряного слоя	Должен выдерживать испытание	

По вопросам приобретения Паста серебросодержащая (П-04-16) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Паста серебросодержащая (П-04-16)

заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов