



131-85 – однородная вязкая жидкость от светло-серого до коричневого цвета – сложная смесь полидиметилсилоксанов спироциклического строения.

131-86 – жидкость от серого до коричневого цвета – сложная смесь полисилоксанов, кипящих при атмосферном давлении и температуре выше 1100С.

139 - 104 – жидкость от светло-серого до темно-коричневого цвета – продукт гидролиза смеси органохлорсиланов.

Техническая консультация

	131-85	131-86	139-104
Условная вязкость, с	17-45 17-45	не более 190 max. 190	15-130 15-130
Массовая доля, %:			
нелетучих веществ	не менее 95	не опред.	не менее 85
растворителей	не опред.	не более 10	не опред.
рН неводного раствора	5,5 – 7,0	6,0 – 7,5	6,0 – 8,0
Объем пены, см³	не более 50	не более 70	не более 50
(Пеногасящая способность, мл/с)	(не менее 0,8)	(не менее 1,0)	(не менее 1,0)

Применение:

131-85 — один из самых эффективных кремнийорганических пеногасителей: предотвращает образование пены и разрушает образовавшуюся пену в водных и неводных средах при окраске дисперсными красителями с большим содержанием поверхностноактивных веществ, а также в химико-фармацевтической, бумажной и текстильной промышленности. Используется для приготовления пеногасящих эмульсий

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Пеногасящие полидиметилсилоксановые жидкости 131-85, 131-86, 139-104

131-86 – пеногасящая присадка в виде эмульсии, используемая для приготовления выпускных форм нерастворимых красителей, при наливке битума в бункеры, при отгоне мономеров из латекса, в текстильной и других отраслях промышленности

139-104 – пеногаситель в водных и неводных средах при окраске дисперсными красителями с большим содержанием поверхностно-активных веществ

Срок хранения:

жидкости 131-86 – 12 месяцев

жидкостей 131-85, 139-104 – 6 месяцев

По вопросам приобретения Пеногасящие полидиметилсилоксановые жидкости 131-85, 131-86, 139-104 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов