



Пенопласт марки ППУ-3С

Пенопласт марки ППУ-3С (ТУ ВНИИСС 56—65; МРТУ 6-05-925-63) представляет собой материал с закрыто-ячеистой структурой, белого или различных оттенков желтого цвета, выпускается в виде блоков размером $800 \pm 15 \times 600 \pm 15 \times 110 \pm 15$ мм, объемным весом около 50 кг/м³. При введении в рецептуру трихлорэтил- фосфата горючесть материала снижается, но вследствие пластифицирующих свойств трихлорфосфата у пенопласта резко снижается верхний предел рабочих температур (до 60°C).

Пенопласты ППУ-3С при эксплуатации до 60°C не выделяют летучих или вредных веществ и относятся к самозатухающим материалам. После удаления источников огня допускается их самостоятельное горение в течение не более 15 сек. Благодаря мелкочаеистой структуре пенопласты ППУ-3С достаточно водостойки. Их водопоглощение является в основном поверхностным эффектом надрезанных ячеек и составляет не более 9% по объему. Гигроскопичность не превышает 4 вес. %, что свидетельствует о гидрофобной природе этого материала.

По вопросам приобретения Пенопласт марки ППУ-3С и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов