



**Пенопласт ПСБ-С 15 (плотность 10-11 кг/м3)**

Техническая консультация

|                                                                  |       |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| арка ПСБ — С                                                     | 15    |
| Плотность, кг/м3                                                 | 10-11 |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа, не менее   | 0,05  |
| Предел прочности при изгибе, МПа, не менее                       | 0,07  |
| Теплопроводность в сухом состоянии при 25±5°С, Вт/(м*К) не более | 0,037 |
| Влажность плит, %, не более                                      | 1     |
| Время самостоятельного горения, сек, не более                    | 3     |
| Водопоглощение за 24 часа, %, не более                           | 1     |

Применяется для утепления и звукоизоляции конструкций, не подвергающихся влиянию окружающей среды и механическим нагрузкам, например, межкомнатные перегородки; также может использоваться для строительства временных сооружений и утепления вагонов контейнеров.

По вопросам приобретения Пенопласт ПСБ-С 15 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов