

**Пенопласт ПСБ-С 35 (плотность 25-27 кг/м3)**[Техническая консультация](#)

Марка ПСБ — С	35
Плотность, кг/м3	25-27
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа, не менее	0,16
Предел прочности при изгибе, МПа, не менее	0,25
Теплопроводность в сухом состоянии при 25±5°С, Вт/(м*К) не более	0,033
Влажность плит, %, не более	1
Время самостоятельного горения, сек, не более	3
Водопоглощение за 24 часа, %, не более	1

Обладает немного большими теплофизическими характеристиками, чем ПСБ-С-25 и зачастую применяется при строительстве домов в более суровых климатических условиях, кроме того, применяется при изготовлении многослойных панелей в т.ч. железобетонных, теплоизоляции фундаментов и подземных коммуникаций, а так же во всех местах, где требуется повышенная восприимчивость к механическим нагрузкам.

По вопросам приобретения Пенопласт ПСБ-С 35 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов