

**Пенопласт ПСБ-С 50 (плотность 35-37 кг/м3)**

Техническая консультация

Марка ПСБ — С	50
Плотность, кг/м3	35-37
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа, не менее	0,16
Предел прочности при изгибе, МПа, не менее	0,30
Теплопроводность в сухом состоянии при 25±5°C, Вт/(м*K) не более	0,041
Влажность плит, %, не более	1
Время самостоятельного горения, сек, не более	3
Водопоглощение за 24 часа, %, не более	1

Марка пенопласта, которая наряду с теплоизоляционными свойствами обладает высокой прочностью на сжатие, это свойство позволяет использовать пенополистирол ПСБ-С-50 не только для теплоизоляции полов в промышленных зданиях, гаражах, амбарах, стоянках, обустройства обогреваемых дорожек, ровных площадок, но и для строительства автодорог в условиях слабых и подвижных грунтов.

По вопросам приобретения Пенопласт ПСБ-С 50 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов