



Пенопласт термореактивный марок ПЭН-И, ПЭН-Д

Номер: ТУ 2254-411-02068474-2003

астоящие технические условия распространяются на пенопласт термореактивный (полуфабрикат порошковый) марок ПЭН-И и ПЭН-Д, предназначенный для изготовления изделий в формах, заполнения полостей изделий, герметизации радиоэлектронных узлов, эксплуатируемых при температуре минус 60 плюс 95 °С, путем вспенивания и отверждения при температуре (110±5) °С.

Изделия из полуфабриката порошкового ПЭН-Д могут быть получены также путем вспенивания и отверждения при температурах (80±5) °С и (140±5) °С.

Полуфабрикат порошковый ПЭН-И (ПЭН-Д) представляет собой порошок белого или светло-желтого цвета, получаемый на основе эпоксидно-новолачного термореактивного блоксополимера. По согласованию с Заказчиком порошок может быть окрашен.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов