



Предназначен для изготовления травмобезопасных деталей автомобилей.

[Техническая консультация](#)

Свойства пенополиуретана ППУ-202-2:

Кажущаяся плотность в изделиях, кг/м ³ , в пределах	110 - 120
Напряжение при сжатии на 40%, кПа, не менее	70
Эластичность по отскоку, %, не менее	35
Разрушающее напряжение при растяжении, кПа, не менее	160
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	35
Относительная остаточная деформация при сжатии на 50% в течение 72 ч при 20°C, не более	10

По вопросам приобретения Пенополиуретан ППУ-202-2 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов