



ППУ-Э имеет открытопористую структуру, поэтому при изоляции промышленных объектов с отрицательными температурами применяют пароизоляционный слой из различных синтетических материалов. Цвет неокрашенного ППУ-Э от белого до желтого. Горит, выделяя при этом значительное количество теплоты и дыма.

Самозатухающий эластичный поропласт марки ППУ-Э-40-08с, ТУ 6-55-43-90

- Средняя плотность ППУ-Э — от 25 до 60 кг/м³
- Предел прочности при растяжении — не менее 0,12 МПа.
- Относительное удлинение в момент разрыва — не менее 150% (для самозатухающего — 120%).
- Теплопроводность — от 0,032 до 0,041 Вт/(м·К).

Пенополиуретан марки 40-0,8С на основе полиэфира П-2200 используется в судостроении и других отраслях народного хозяйства в качестве амортизационного, звуко-, и теплоизоляционного, набивочного и настилочного материала, в качестве материала, пригодного для высокочастотного сваривания.

Пенополиуретан сохраняет эластичные свойства в интервале температур от минус 15 °С до 100 °С, стоек к действию бензина и смазочных масел, удовлетворительно стоек к действию грибков, малогигроскопичен.

По вопросам приобретения Пенополиуретан ППУ-Э-40-08 эластичный самозатухающий и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: