



Свойства перфторгексана:

- Плотность 1700 кг/м³
- Относительная молекулярная масса 338,044
- Температура плавления -82,25⁰С,
- Температура кипения 57,23⁰С,
- Предельная температура применения перфторгексана 430⁰С.
- Поверхностное натяжение (при 20⁰С) 11,3 мН/м.
- Критическая температура 178,5⁰С
- Критическое давление 1,90 МПа
- Критическая плотность 619,1 кг/м³
- Теплота образования стандартная, -2985 кДж/моль
- Теплота испарения при температуре кипения, 25,82 кДж/моль
- Пробивное напряжение 17 МВ/м или кВ/мм
- Электрическая проводимость удельная 1*10⁻¹¹ См/м
- Диэлектрическая проницаемость 1,7
- Тангенс угла диэлектрических потерь 1*10⁻⁴
- Показатель преломления $n_{22/D}$ 1,2515

Применяется в качестве диэлектрика – теплоносителя в радиоэлектронной и электротехнической промышленности, разделительной, гидравлической, запорной жидкости, как растворитель для фторорганических соединений. Перфторгексан- трудно горючая и не взрывоопасная жидкость (4 класс опасности)

По вопросам приобретения перфторгексана и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов