



[Пластичные подшипниковые смазки CONDOR OIL](#)

Многоцелевая индустриальная и автомобильная пластичная смазка CONDOR OIL .

LGMT 2 — высококачественная многоцелевая пластичная смазка для широкого диапазона применений в промышленности и автомобильной технике.

Смазка CONDOR OIL LGMT 2 поставляется в разнообразных фасовках: тубик 35 г, тубик 200 г, картридж 420 мл, банка 1 кг, банка 5кг, банка 18 кг, бочка 50 кг, бочка 180 кг.

Особенности

- Отличная устойчивость к окислению
- Хорошая механическая стабильность
- Хорошие антикоррозионные свойства

Области применения

- Сельскохозяйственное оборудование
- Ступицы легковых автомобилей
- Конвейеры

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- Малые и средние электродвигатели
- Промышленные вентиляторы

Техническая консультация

Рабочие условия подшипников

Температура	Средняя
Частота вращения	Средняя
Нагрузка	От низкой до средней
Вертикальный вал	o
Быстрое вращение наружного кольца	—
Колебательное движение	—
Сильные вибрации	+
Ударная нагрузка или частые пуски	—
Малозумность	—
Малое трение	o
Антикоррозионные свойства	+
+ = Рекомендуется o = Допустимо — = Не подходит	

Техническая консультация

Технические характеристики

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Код DIN 51825	K2N-30
Тип мыла	2
Класс консистенции по NLGI	Литиевое
Цвет	Красный
Тип базового масла	Минеральное
Диапазон рабочих температур, °C	от -30 до +120
Температура каплепадения	
DIN ISO 2176, °C	180 мин
Вязкость базового масла:	
+40 °C, мм ² /с	110
+100 °C, мм ² /с	11
Пенетрация по DIN ISO 2137:	265 — 295
60 ударов, 10 ⁻¹ мм	+50 макс.
100 000 ударов, 10 ⁻¹ мм	(325 макс.)
Механическая стабильность:	
Стаб. при перекачивании, 50 ч при 80 °C, 10 ⁻¹ мм	+50 макс.
Тест CONDOR OIL V2F	'M'
Антикоррозийная защита:	
CONDOR OIL Emcor:	
— стандарт ISO 11007	0 — 0
— тест на вымывание	0 — 0
— вымыв. морской водой (100% морская вода)	0 — 1
Водостойкость	
DIN 51 807/1, 3 часа при +90 °C	1 макс.
Маслоотделение	
DIN 51 817, 7 дней при +40 °C, статист., %	1 — 6
Смазывающая способность	
CONDOR OIL R2F, тест В при +120 °C	Прошел
Коррозия меди	
DIN 51 811, 110 °C	2 макс.



Пластичная смазка CONDOR OIL LGMT 2

Срок службы

Тест CONDOR OIL R0F L50 при 10 000 об/мин, ч. —

Антизадирные свойства

Абразивный износ DIN 51350/5, 1400Н, мм —

4 шариковый тест, DIN 51350/4 —

Фреттинг-коррозия

ASTM D4170 (мг) —

Обозначение

LGMT 2/(размер упаковки)

По вопросам приобретения Пластичная смазка CONDOR OIL LGMT 2 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов