



Силиконовая морозо- и термостойкая пластичная смазка, подходит для применения в обгонных муфтах автомобильных стартеров.

Применение

- Морозостойкость
- Термостойкость
- Работоспособность во влажной среде
- Длительный срок службы
- Обладает свойствами антиаварийной смазки

Решаемые проблемы

- Частое повторное смазывание

Техническая консультация

Сочетание материалов

Стандарт	Показатель	Ед. изм.	Значение
—	Цвет		Белый
—	Базовое масло		Фенилсиликоновое
—	Загуститель		Литиевое мыло
—	Присадки		Противозадирные и противоизносные
—	Диапазон рабочих температур	°C	от -40 до +150

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Стандарт	Показатель	Ед. изм.	Значение
DIN ISO 2137	Пенетрация неперемешанной смазки	мм/10	290-320
DIN ISO 2137	Пенетрация перемешанной смазки (60 циклов)	мм/10	295-325
DIN 51 818	Класс консистенции по NLGI		1...2
DIN ISO 2176	Температура каплепадения	°C	>210
СТМ 0033	Потери на испарение (24 ч, 150 °C)	%	≤4
СТМ 0033	Выделение масла (24 ч, 150 °C)	%	≤6

Техническая консультация

Свойства

Стандарт	Показатель	Ед. изм.	Значение
—	Цвет		Белый
—	Базовое масло		Фенилсиликоновое
—	Загуститель		Литиевое мыло
—	Присадки		Противозадирные и противоизносные
—	Диапазон рабочих температур	°C	от -40 до +150
DIN ISO 2137	Пенетрация неперемешанной смазки	мм/10	290-320
DIN ISO 2137	Пенетрация перемешанной смазки (60 циклов)	мм/10	295-325
DIN 51 818	Класс консистенции по NLGI		1...2
DIN ISO 2176	Температура каплепадения	°C	>210
СТМ 0033	Потери на испарение (24 ч, 150 °C)	%	≤4
СТМ 0033	Выделение масла (24 ч, 150 °C)	%	≤6



Пластичная смазка Molykote 7325

По вопросам приобретения пластичная смазка Molykote 7325 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов