



Синтетическая (ПАО/эфир) морозо- и термостойкая пластичная смазка, подходит для длительного смазывания направляющих и зубчатых зацеплений

Применение

Разработана для планетарных передач в редукторах автомобильных стартеров, а также других элементов механизма, подлежащих смазыванию пластичными смазками, таких как направляющие, шлицевые валы и небольшие зубчатые передачи, работающие на малых скоростях.

Типовые узлы трения

- Подшипники качения
- Подшипники скольжения
- Направляющие скольжения
- Направляющие качения
- Зубчатые передачи (закрытые)
- Шлицевые / шпоночные соединения

Преимущества

- Морозостойкость
- Термостойкость
- Работоспособность во влажной среде
- Высокие антикоррозионные свойства
- Устойчивость к смыванию водой
- Длительный срок службы
- Обладает свойствами антиаварийной смазки
- Отличные противоизносные свойства

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Решаемые проблемы

- Скачкообразное движение
- Проникновение пыли в закрытый смазанный узел и абразивное изнашивание
- Вымывание смазочного материала
- Частое повторное смазывание
- Затрудненный монтаж и демонтаж
- Деформация и разрушение пластиковых и резиновых деталей

Техническая консультация

Сочетание материалов

Стандарт	Показатель	Ед. изм.	Значение
—	Цвет		Светло-коричневый
—	Базовое масло		Полиальфаолефин / Эфир
—	Загуститель		Загуститель на базе литиевого комплекса
—	Присадки		Ингибиторы коррозии, Противозадирные
—	Диапазон рабочих температур	°C	от -40 до +180
—	Кинематическая вязкость базового масла при 40 °C	мм ² /с	410
—	Пенетрация перемешанной смазки (60 циклов)	мм/10	290-320
—	Температура каплепадения	°C	>220
—	Плотность при 25 °C	г/см ³	1
—	Выделение масла (24 ч, 100 °C)	%	6
—	Степень коррозии по методу Emcor (подшипники качения, дистиллированная вода)		0-1



Пластичная смазка Molykote 7514

Стандарт	Показатель	Ед. изм.		Значение
—	Показатель износа (испытание на четырехшариковой машине трения, 1450 об/мин/400 Н/1 ч)	мм	0,4	
—	Давление истечения при -20 °С	бар	0,8	

Техническая консультация

Свойства

Стандарт	Показатель	Ед. изм.		Значение
—	Цвет			Светло-коричневый
—	Базовое масло			Полиальфаолефин / Эфир
—	Загуститель			Загуститель на базе литиевого комплекса
—	Присадки			Ингибиторы коррозии, Противозадирные
—	Диапазон рабочих температур	°С		от -40 до +180
—	Кинематическая вязкость базового масла при 40 °С	мм ² /с	410	
—	Пенетрация перемешанной смазки (60 циклов)	мм/10	290-320	
—	Температура каплепадения	°С	>220	
—	Плотность при 25 °С	г/см ³	1	
—	Выделение масла (24 ч, 100 °С)	%	6	
—	Степень коррозии по методу Емcor (подшипники качения, дистиллированная вода)		0-1	
—	Показатель износа (испытание на четырехшариковой машине трения, 1450 об/мин/400 Н/1 ч)	мм	0,4	
—	Давление истечения при -20 °С	бар	0,8	

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Пластичная смазка Molykote 7514

По вопросам приобретения пластичная смазка Molykote 7514 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов