



Синтетическая морозо- и термостойкая пластичная смазка для высоких нагрузок, подходит для долговременного смазывания направляющих и зубчатых зацеплений.

Применение

Разработана для планетарных передач в редукторах автомобильных стартеров, а также других элементов механизма, подлежащих смазыванию пластичными смазками, таких как направляющие, шлицевые валы и небольшие зубчатые передачи, работающие на малых скоростях.

Типовые узлы трения

- Направляющие скольжения
- Направляющие качения
- Цепные передачи
- Зубчатые передачи (закрытые)
- Шлицевые / шпоночные соединения
- Уплотнения

Преимущества

- Морозостойкость
- Термостойкость
- Высокая несущая способность
- Работоспособность в запыленной среде
- Длительный срок службы
- Хорошие противоизносные свойства
- Совместимость с большинством пластмасс

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- Совместимость с большинством эластомеров
- Предотвращает скачкообразное движение

Решаемые проблемы

- Схватывание, задир, заедание
- Скачкообразное движение
- Проникновение пыли в закрытый смазанный узел и абразивное изнашивание
- Частое повторное смазывание
- Деформация и разрушение пластиковых и резиновых деталей

Техническая консультация

Сочетание материалов

Стандарт	Показатель	Ед. изм.	Значение
—	Цвет		Беловатый
—	Базовое масло		Силиконовое
—	Загуститель		Литиевое мыло
—	Диапазон рабочих температур	°C	от -40 до +200
DIN 51 562	Кинематическая вязкость базового масла при 25 °C	мм ² /с	400
DIN ISO 2137	Пенетрация перемешанной смазки	мм/10	250-280
DIN 51 818	Класс консистенции по NLGI		~2
—	Плотность при 20 °C	г/см ³	1,03
СТМ 0033А	Выделение масла (24 ч, 150 °C)	%	0,5
DIN 51 817	Выделение масла (стандартный тест)	%	1,6



Стандарт	Показатель	Ед. изм.	Значение
DIN 51 802	Степень коррозии по методу Emscor (подшипники качения, дистиллированная вода)		0
ASTM D 1478-80	Момент сопротивления вращению подшипника качения при пониженной температуре -40 °C при запуске / через 20 мин после запуска / в рабочем режиме	Н*м	0,307/0,106/-

Техническая консультация

Свойства

Стандарт	Показатель	Ед. изм.	Значение
—	Цвет		Беловатый
—	Базовое масло		Силиконовое
—	Загуститель		Литиевое мыло
—	Диапазон рабочих температур	°C	от -40 до +200
DIN 51 562	Кинематическая вязкость базового масла при 25 °C	мм ² /с	400
DIN ISO 2137	Пенетрация неперемешанной смазки	мм/10	250-280
DIN 51 818	Класс консистенции по NLGI		~2
—	Плотность при 20 °C	г/см ³	1,03
СТМ 0033А	Выделение масла (24 ч, 150 °C)	%	0,5
DIN 51 817	Выделение масла (стандартный тест)	%	1,6
DIN 51 802	Степень коррозии по методу Emscor (подшипники качения, дистиллированная вода)		0
ASTM D 1478-80	Момент сопротивления вращению подшипника качения при пониженной температуре -40 °C при запуске / через 20 мин после запуска / в рабочем режиме	Н*м	0,307/0,106/-

По вопросам приобретения пластичная смазка Molykote AG-650 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Пластичная смазка Molykote AG-650

заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов