

Литиевая пластичная смазка с широким диапазоном рабочих температур, высокой несущей способностью, антифреттинговыми свойствами для долговременного смазывания.

Применение

- Узлы трения качения и скольжения оборудования в деревообработке, полимерной промышленности, полиграфии, керамической и цементной промышленности, металлургии и других отраслях
- Ходовая часть автомобилей и подъемно-транспортных машин

Типовые узлы трения

- Подшипники качения
- Подшипники скольжения
- Направляющие скольжения
- Направляющие качения
- Грузовые тросы
- Гибкие валы в оболочках
- Резьбовые соединения
- Шлицевые / шпоночные соединения

Преимущества

- Высокая несущая способность
- Работоспособность во влажной среде
- Работоспособность в запыленной среде
- Высокие антикоррозионные свойства



- Устойчивость к смыванию водой
- Длительный срок службы
- Эффективная защита от фреттинг-коррозии
- Обладает свойствами антиаварийной смазки
- Отличные противоизносные свойства
- Предотвращает скачкообразное движение

Решаемые проблемы

- Схватывание, задир, заедание
- Скачкообразное движение
- Бринеллирование или ложное бринеллирование
- Фреттинг-коррозия
- Проникновение пыли в закрытый смазанный узел и абразивное изнашивание
- Коррозия
- Вымывание смазочного материала
- Частое повторное смазывание

Техническая консультация

Сочетание материалов

Стандарт		Показатель	Ед. изм.	Значение
_	Цвет		Чер	ный
_	Базовое масло		Ми	неральное
_	Загуститель		Лит	гиевое мыло



Стандарт	Показатель	Ед. изм.	Значение
_	Антифрикционные добавки (наполнители)		Твердые смазочные материалы: дисульфид молибдена, графит
_	Присадки		Ингибитор коррозии, Противозадирная
_	Диапазон рабочих температур	°C	от -30 до +130 (кратковременно до +150)
_	Фактор скорости	мм*об/мин	450000
DIN 51 562	Кинематическая вязкость базового масла при 40 °C	mm^2/c	114
DIN ISO 2137	Пенетрация перемешанной смазки (60 циклов)	мм/10	265-295
DIN 51 818	Класс консистенции по NLGI		2
DIN ISO 2176	Температура каплепадения	°C	≥175
ISO 2811	Плотность при 20 °C	Γ/CM^3	0,89
_	Выделение масла (168 ч, 40 °C)	%	3,8
DIN 51 808	Стойкость к окислению	кПа	10
DIN 51 802	Степень коррозии по методу Emcor (подшипники качения, дистиллированная вода)		0
DIN 51 350 pt.4	Нагрузка сваривания (испытание на четырехшариковой машине трения, 1450 об/мин/10 с),	Н	3600
_	Критическая нагрузка (метод Almen-Weiland)	Н	15500
DIN 51 821-02-A	Срок службы (тест FAG FE9, роликовые подшипники, 6000 об/мин/4500 H/130 °C)	Ч	40
DIN 51 350 pt.5	Показатель износа (испытание на четырехшариковой машине трения, 1450 об/мин/ 800 H/1 ч)	MM	0,8
_	Сила трения при критической нагрузке (метод Almen-Weiland)	H	3150
ASTM D 1478-80	Момент сопротивления вращению подшипника качения при пониженной температуре -20 °C при запуске / через 20 мин после запуска / в рабочем режиме	Н*м	0,151/0,059/-



Техническая консультация

Свойства

Стандарт	Показатель	Ед. изм.	Значение
_	Цвет		Черный
_	Базовое масло		Минеральное
_	Загуститель		Литиевое мыло
_	Антифрикционные добавки (наполнители)		Твердые смазочные материалы: дисульфид молибдена, графит
_	Присадки		Ингибитор коррозии, Противозадирная
_	Диапазон рабочих температур	°C	от -30 до +130 (кратковременно до +150)
_	Фактор скорости	мм*об/мин	450000
DIN 51 562	Кинематическая вязкость базового масла при 40 °C	mm^2/c	114
DIN ISO 2137	Пенетрация перемешанной смазки (60 циклов)	мм/10	265-295
DIN 51 818	Класс консистенции по NLGI		2
DIN ISO 2176	Температура каплепадения	°C	≥175
ISO 2811	Плотность при 20 °C	Γ/CM^3	0,89
_	Выделение масла (168 ч, 40 °C)	%	3,8
DIN 51 808	Стойкость к окислению	кПа	10
DIN 51 802	Степень коррозии по методу Emcor (подшипники качения, дистиллированная вода)		0
DIN 51 350 pt.4	Нагрузка сваривания (испытание на четырехшариковой машине трения, 1450 об/мин/10 с),	Н	3600
_	Критическая нагрузка (метод Almen-Weiland)	H	15500



Стандарт	Показатель		Значение
DIN 51 821-02-A	Срок службы (тест FAG FE9, роликовые подшипники, 6000 об/мин/4500 H/130 °C)	Ч	40
DIN 51 350 pt.5	Показатель износа (испытание на четырехшариковой машине трения, 1450 об/мин/800 H/1 ч)	MM	0,8
_	Сила трения при критической нагрузке (метод Almen-Weiland)	Н	3150
ASTM D 1478-80	Момент сопротивления вращению подшипника качения при пониженной температуре -20 °C при запуске / через 20 мин после запуска / в рабочем режиме	Н*м	0,151/0,059/-

По вопросам приобретения пластичная смазка Molykote BR2 Plus и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: