[Пластичные подшипниковые смазки SKF]

АНАЛОГ ⇨

Многоцелевая индустриальная и автомобильная пластичная смазка SKF.

LGMT 2 — высококачественная многоцелевая пластичная смазка для широкого диапазона применений в промышленности и автомобильной технике.

Смазка SKF LGMT 2 поставляется в разнообразных фасовках: тюбик 35 г, тюбик 200 г, картридж 420 мл, банка 1 кг, банка 5кг, банка 18 кг, бочка 50 кг, бочка 180 кг.

Особенности

- Отличная устойчивость к окислению
- Хорошая механическая стабильность
- Хорошие антикоррозийные свойства

Области применения

- Сельскохозяйственное оборудование
- Ступицы легковых автомобилей
- Конвейеры
- Малые и средние электродвигатели
- Промышленные вентиляторы

Техническая консультация

Рабочие условия подшипников	
Температура	Средняя
Частота вращения	Средняя
Нагрузка	От низкой до средней
Вертикальный вал	o
Быстрое вращение наружного кольца	—
Колебательное движение	—
Сильные вибрации	+
Ударная нагрузка или частые пуски	—
Малошумность	—
Малое трение	o
Антикоррозийные свойства	+

+ = Рекомендуется **o** = Допустимо **—** = Не подходит

Техническая консультация

Технические характеристики	
Код DIN 51825	K2N-30
Тип мыла	2
Класс консистенции по NLGI	Литиевое
Цвет	Красный
Тип базового масла	Минеральное
Диапазон рабочих температур, °C	от -30 до +120

Температура каплепадения	
DIN ISO 2176, °C	180 мин
Вязкость базового масла:	
+40 °C, мм^2/с	110
+100 °C, мм^2/с	11
Пенетрация по DIN ISO 2137:	265 — 295
60 ударов, 10^{-1} мм	+50 макс.
100 000 ударов, 10^{-1} мм	(325 макс.)
Механическая стабильность:	
Стаб. при перекатывании, 50 ч при 80 °C, 10^{-1} мм	+50 макс.
Тест SKF V2F	‘M’
Антикоррозийная защита:	
SKF Emcor:	
— стандарт ISO 11007	0 — 0
— тест на вымывание	0 — 0
— вымыв. морской водой (100% морская вода)	0 — 1
Водостойкость	
DIN 51 807/1, 3 часа при +90 °C	1 макс.
Маслоотделение	
DIN 51 817, 7 дней при +40 °C, статист., %	1 — 6
Смазывающая способность	
SKF R2F, тест B при +120 °C	Прошел
Коррозия меди	
DIN 51 811, 110 °C	2 макс.
Срок службы	
Тест SKF R0F L50 при 10 000 об/мин, ч.	—
Антизадирные свойства	
Абразивный износ DIN 51350/5, 1400Н, мм	—
4 шариковый тест, DIN 51350/4	—

Фреттинг-коррозия ASTM D4170 (мг)	—
Обозначение	**LGMT 2/**(размер упаковки)

По вопросам приобретения Пластичная смазка SKF LGMT 2 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: