



Описание:

RENOLIT В — это серия литиевых пластичных смазок общего назначения, приготовленных на основе средневязкого минерального масла и легированных антиокислительными и антикоррозионными присадками. Продукты этой серии не содержат в своём составе противоизносных и противозадирных присадок, и предназначены для узлов, не требующих смазок с EP (EP = extreme pressure) свойствами.

Свойства:

Смазки серии RENOLIT В отличаются высокой механической стабильностью, хорошими антикоррозионными и антиокислительными свойствами.

Продукты В 0, В 1 и В 2 хорошо прокачиваются по централизованным системам смазки промышленного оборудования.

Применение:

Смазки серии RENOLIT В широко применяются для смазывания всех легко- и средненагруженных узлов машин и механизмов, эксплуатирующихся в промышленности и на транспорте.

Типовые характеристики:

RENOLIT В 2

[Техническая консультация](#)

Показатели	Единица	Значение	Метод
Классификация		К 2 К-30	DIN 51 502
NLGI класс		2	DIN 51 818
Температурный диапазон	°C	-30 / +120	



Пластичные смазки общего назначения до 120°C

RENOLIT B 3

[Техническая консультация](#)

Показатели	Единица	Значение	Метод
Классификация		К 3 К-30	DIN 51 502
NLGI класс		3	DIN 51 818
Температурный диапазон	°C	-30 / +125	

RENOLIT EP 0

[Техническая консультация](#)

Показатели	Единица	Значение	Метод
Классификация		КР 0 К-30	DIN 51 502
NLGI класс		0	DIN 51 818
Температурный диапазон	°C	-30 / +100	

RENOLIT EP 1

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Пластичные смазки общего назначения до 120°C

Показатели	Единица	Значение	Метод
Классификация		КР 1 К-30	DIN 51 502
NLGI класс		1	DIN 51 818
Температурный диапазон	°C	-30 / +120	

RENOLIT EP 2

[Техническая консультация](#)

Показатели	Единица	Значение	Метод
Классификация		КР 2 К-20	DIN 51 502
NLGI класс		2	DIN 51 818
Температурный диапазон	°C	-25 / +130	

RENOLIT EP 3

[Техническая консультация](#)

Показатели	Единица	Значение	Метод
Классификация		КР 3 N-20	DIN 51 502
NLGI класс		3	DIN 51 818
Температурный диапазон	°C	-20 / +140	

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Пластичные смазки общего назначения до 120°C

RENOLIT CA-LZ (UNIMAX LZ SPRAY)

Техническая консультация

Показатели	Единица	Значение	Метод
Классификация		КР 2 К-30	DIN 51 502
NLGI класс		2	DIN 51 818
Температурный диапазон	°C	-30 / +120	

По вопросам приобретения **пластичных смазок общего назначения до 120°C** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов