



Листовой пластикат ПВХ марки 57-40- термопластичный полупрозрачный материал, полученный методом экструзии

ТУ 2246-424-05761784-2000

Листовой пластикат ПВХ марки 57-40- термопластичный полупрозрачный материал, полученный методом экструзии.

Пластикат используется:

- для антикоррозионной защиты металлических конструкций, травильных электролизных ванн с температурой эксплуатации до 70° С;
- в качестве слоя химической защиты, обращенного к реагентам гальванических ванн;
- для облицовки столов в специальных производственных помещениях;
- для гидроизоляции спортивных сооружений.

Температурный диапазон эксплуатации пластиката от — 15° С до+ 70° С.

Прозрачность пластиката позволяет контролировать наличие механических примесей, могущих вызвать течи ванн за счет их растворения реагентами, что наблюдается в случае использования непрозрачных защитных материалов.

Материал стоек к действию кислот и щелочей.

Имеется Гигиеническое заключение.

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Листовой пластикат ПВХ марки 57-40- термопластичный полупрозрачный материал, полученный методом экструзии

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	наименование показателя	норма	
		листы	полотно
1	Размеры: длина, мм	1000±50	В соотв. с договором
	ширина, мм	1400±50	1 400±50
	толщина, мм	3±0,4; 4±0,5	3±0,4; 4±0,5
2	Прочность при разрыве, МПа (кгс/см ²)	16,7(170)	
3	Относительное удлинение, %, не менее	220	
4	Горючесть по КИ, %, не менее	23	
5	Суммарный показатель токсичности, не более	1	

Упаковка:

Мягкие специализированные контейнеры типа «Биг-Бег» для разового использования с полиэтиленовым вкладышем для упаковки сыпучих продуктов. Масса материала в одном контейнере от 500 до 1000 кг.

По вопросам приобретения и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов