



ГОСТ 5960-72

ПВХ пластикат гранулированный марки И 40-14, рец. Э40-1 изготавливается в виде гранул и предназначен для изготовления изоляции проводов и кабелей.

Температурный диапазон эксплуатации от -40° С до +70° С.

Пластикат обладает пониженной токсичностью из-за применения высокоэффективных стабилизаторов с меньшим содержанием свинца.

Имеется Гигиеническое заключение.

Техническая консультация

Показатели качества пластика аналогичны немецкому стандарту VDE 0207 марки Y11.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	наименование показателя	норма
1	Удельное объемное электрическое сопротивление при 20° С, Ом* см, не менее	$2 \cdot 10^{14}$
2	Прочность при разрыве, МПа (кгс/см ²), не менее	1 9,6 (200)
3	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	250

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ПЛАСТИКАТ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ МАРКИ И 40-14, РЕЦ. Э40-1

4 Температура хрупкости, ° С, не выше	-40
5 Плотность, г/см ³ ,	1,28-1,32
6 Сохранение относительного удлинения при разрыве после старения при (100±2) °С в течение 7 суток, %, не менее	80
7 Светостойкость при 70 ч, не менее	1000
8 Твердость при 20° С, МПа (кгс/см ²), в пределах	1,47-1,96(15-20)
9 Горючесть, с, не более (метод А)	15

Упаковка:

Мягкие специализированные контейнеры типа «Биг-Бег» для разового использования с полиэтиленовым вкладышем для упаковки сыпучих продуктов. Масса материала в одном контейнере 500 кг.

По вопросам приобретения и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов