



Пластикат поливинилхлоридный марки И 40-14, рец. Э40-1

ГОСТ 5960-72

**ПВХ пластикат гранулированный марки И 40-14, рец. Э40-1** изготавливается в виде гранул и предназначен для изготовления изоляции проводов и кабелей.

**Температурный диапазон** эксплуатации от -40° С до +70° С.

**Пластикат обладает пониженной токсичностью** из-за применения высокоэффективных стабилизаторов с меньшим содержанием свинца.

Имеется Гигиеническое заключение.

**Показатели качества** пластиката аналогичны немецкому стандарту VDE 0207 марки Y11.

[Техническая консультация](#)

**Технические характеристики:**

№	Наименование показателя	Норма
1	Удельное объемное электрическое сопротивление при 20° С, Ом* см, не менее	$2 \cdot 10^{14}$
2	Прочность при разрыве, МПа (кгс/см <sup>2</sup> ), не менее	1 9,6 (200)
3	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	250
4	Температура хрупкости, ° С, не выше	-40
5	Плотность, г/см <sup>3</sup> ,	1,28-1,32

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Пластикат поливинилхлоридный марки и 40-14, рец. Э40-1

6	Сохранение относительного удлинения при разрыве после старения при $(100\pm 2)$ °C в течение 7 суток, %, не менее	80
7	Светостойкость при 70 ч, не менее	1000
8	Твердость при 20° C, МПа (кгс/см <sup>2</sup> ), в пределах	1,47-1,96(15-20)
9	Горючесть, с, не более (метод А)	15

**Упаковка:**

Мягкие специализированные контейнеры типа «Биг-Бег» для разового использования с полиэтиленовым вкладышем для упаковки сыпучих продуктов. Масса материала в одном контейнере 500 кг.

**Транспортировка:**

Любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность качества продукта до потребителя.

По вопросам приобретения **Пластикат поливинилхлоридный марки и 40-14, рец. Э40-1** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов