



Пластикат поливинилхлоридный марки О-40, рец. 239

ГОСТ 5960-72

Пластикат ПВХ марки 0-40, рец. 239 изготавливается в виде гранул черного цвета.

Предназначен для изготовления защитных оболочек проводов и кабелей.

Температурный диапазон эксплуатации от -40 ° С до + 70° С.

Пластикат обладает **пониженной токсичностью** в результате использования высокоэффективного стабилизатора с меньшим содержанием свинца.

Имеется Гигиеническое заключение.

Показатели качества пластиката аналогичны немецкому стандарту VDE 0207 для марки YM1.

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики:

№	Наименование показателя	Норма
1	Удельное объемное электрическое сопротивление при 20° С, Ом* см, не менее	$5 \cdot 10^{10}$
2	Прочность при разрыве, МПа , не менее	14,7

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Пластикат поливинилхлоридный марки О-40, рец. 239

3	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	300
4	Температура хрупкости, ° С, не выше	-40
5	Плотность, г/см ³ , в пределах	1,22-1,33
6	Твердость при 20° С, МПа (кгс/см ²), в пределах	0,88-1,47 (9-15)
7	Водопоглощение, %, не более	0,35
8	Температура размягчения, ° С	170±10
9	Горючесть, с,(метод А), не более	30

Упаковка:

Мягкие специализированные контейнеры типа «Биг-Бег» для разового использования с полиэтиленовым вкладышем для упаковки сыпучих продуктов. Масса материала в одном контейнере 500 кг.

Транспортировка:

Любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность качества продукта до потребителя.

По вопросам приобретения **Пластикат поливинилхлоридный марки О-40, рец. 239** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов