



Пластикат поливинилхлоридный марки О-40, РЕЦ. ОМ-40

Пластикат рецептуры ОМ-40 изготавливается в виде гранул черного цвета.

По договоренности с потребителем может выпускаться неокрашенными или окрашенным в белый цвет.

Предназначен для изготовления защитных оболочек проводов и кабелей.

Обеспечивает ровную матовую поверхность оболочки кабеля и точное выполнение ее допусков по толщине. Имеется Гигиеническое заключение.

Показатели качества пластиката аналогичны немецкому стандарту VDE 0207 для марки YM2.

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики:

№	Наименование показателя	Норма
1	Удельное объемное электрическое сопротивление при 20° С, Ом* см, не менее	$5 \cdot 10^{10}$
2	Прочность при разрыве, МПа (кгс/см ²), не менее	11,7(120)
3	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	300
4	Температура хрупкости, °С	-40
5	Плотность, г/см ³ , не более	1,4
6	Твердость при 20° С, МПа (кгс/смг), в пределах	0,88-1,96(9-20)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru
Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Пластикат поливинилхлоридный марки О-40, РЕЦ. ОМ-40

7	Упругость по КИ, %, не менее	21
---	------------------------------	----

Упаковка:

Мягкие специализированные контейнеры типа «Биг-Бег» для разового использования с полиэтиленовым вкладышем для упаковки сыпучих продуктов. Масса материала в одном контейнере 500 кг.

Транспортировка:

Любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность качества продукта до потребителя.

По вопросам приобретения **Пластикат поливинилхлоридный марки О-40, РЕЦ. ОМ-40** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Yes, [Buy dumps in](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов