



ТУ 6-05751768-60-93

Пластикат марки ПЛ-2 представляет собой гранулированный материал, предназначенный для изготовления подошв обуви методом литья под давлением.

Пластикат технологичен при литье под давлением. Обувные изделия на его основе отличаются высокой прочностью и износостойкостью.

Имеется Гигиеническое заключение.

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики:

№	Наименование показателя	Норма
1	Прочность при разрыве, МПа, не менее	7,84
2	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	270
3	Твердость по ШОР А, ед. шкалы, не более	80
4	Показатель текучести расплава, г/ 10 мин, в пределах	4-20
5	Термостабильность при (1 85±1) °С, минуты, не менее	85

Упаковка:

Мягкие специализированные контейнеры для разового использования с полиэтиленовым вкладышем для упаковки сыпучих продуктов. Масса материала в одном контейнере — 500 к.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Пластикат поливинилхлоридный марки ПЛ-2

Транспортировка:

Любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность качества продукта до потребителя.

По вопросам приобретения **Пластикат поливинилхлоридный марки ПЛ-1** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов