



Пластикат ПВХ марки 0-55, рец. 1183 изготавливается в виде гранул черного цвета.

Предназначен для изготовления защитных оболочек проводов и кабелей.

Может быть использован для производства трубок и лент, а также для электротехнических трубок ТВ-50М малых диаметров (до 1 мм) вместо рец. 355.

Температурный диапазон эксплуатации от -55° С до +70° С.

Имеется Гигиеническое заключение.

Показатели качества пластиката аналогичны немецкому стандарту VDE 0207 для марки YM2.

[Техническая консультация](#)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	наименование показателя	норма
1	Удельное объемное электрическое сопротивление при 20° С, Ом* см, не менее	$1 \cdot 10^{11}$
2	Прочность при разрыве, МПа (кгс/см ²), не менее	11,7(120)
3	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	350
4	Температура хрупкости, ° С, не выше	-55

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



5 Плотность, г/см ³ , в пределах	1,18-1,25
6 Потери в массе при (1 60±2)° С в течение 6 ч, %, не более	2,0
7 Сохранение относительного удлинения при разрыве после старения при (100±2) °С в течение 7 суток, %, не менее	80
8 Светостойкость ч, не менее	2000
9 Цветостойкость при 70° С, ч, не менее	96
10 Твердость при 20° С, МПа, (кгс/см ²), в пределах	0,69-1,07(7-11)
11 Водопоглощение, %, не более	0,30
12 Горючесть по КИ, %, не менее	21

Упаковка:

Мягкие специализированные контейнеры типа «Биг-Бег» для разового использования с полиэтиленовым вкладышем для упаковки сыпучих продуктов. Масса материала в одном контейнере 500 кг.

По вопросам приобретения и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: