



Сфера применения пластизоля Д-17И: изготовление деталей кукол методом ротационного формования.

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики:

Показатель	Норма
Состояние	сметанообразная масса без запаха, не содержащая крупинок, комочков и сгустков
Цвет	розово-бежевый
Вязкость по вискозиметру ВЗ-8, с, не более	90
Плотность, г/см ³ , не более	1,35

По физико-механическим свойствам полученный из пластизоля Д-17И пластикат должен отвечать следующим требованиям:

[Техническая консультация](#)

Показатель	Норма
------------	-------

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	320
Разрушающее напряжение при растяжении, кгс/см ² , не менее	60
Температура разложения, °С не менее	163

Хранение пластизоля Д-17И: при t° не более 25°С в складских помещениях в плотно закрытой таре предприятия-изготовителя, исключив возможность попадания прямых солнечных лучей и влаги, не ближе 1,5 м от отопительных приборов. Совместное хранение пластизоля Д-17И и взаимодействующих с ним кислот, органических растворителей и других химикатов не допускается.

Тара для пластизоля Д-17И: бочки стальные вместимостью 100 либо 200 дм³ типа БС11 ГОСТ 13950 с вложенными в них (по ОСТ 6-19-56-75) двойными мешками-вкладышами.

Транспортировка пластизоля Д-17И: с использованием крытых транспортных средств всеми видами транспорта, соблюдая действующие на этих видах транспорта правила перевозки грузов. В летний период для транспортировки пластизоля Д-17И следует использовать рефрижераторы, обеспечивающие поддержание t° не более 25 °С.

По вопросам приобретения **пластизоля Д-17И** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов